

Emerson Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Belzacka 176/178
97-300 Piotrków Tryb.

Styczeń 2020r.

PARAMETRY TECHNICZNE TOWARU

“Emerson Office Paper”

Papier ksero w formacie: A4, A5, DL



Parametr	Jednostka	Wartość	Tolerancja	Standard
Gramatura	g/m ²	80	±4%	ISO 536
Grubość	μm	104	±4	ISO 534
Gładkość w skali Bekka	s	20	±10	ISO 5627
Wilgotność	%	4,1	+/-0,5	ISO 287
Jasność	%	103	±1	ISO 2470
Białość	CIE	146	+/-3%	ISO 11475
Nieprzezroczystość	%	93	min.	ISO 2471
Wytrzymałość na rozciąganie	w kier. wzdłużnym (MD) kN/m w kier. poprzecznym (CD)	2,7 1,3	min.	ISO1924-2
Szttywność wg skali Tabera	w kier. wzdłużnym (MD) mNm w kier. poprzecznym (CD)	0,18 0,08		TAPPI 489

Papier produkowany z masy ECF, zgodnie z normami: ISO 9706 oraz EN 12281.